

ОКП 09 7100

Группа В33

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ЦССМ ОАО ГНЦ РФ ЦНИИчертмет,
председатель ТК 375

В.Т.Абабков

"20" 05 1997г.

ПРОКАТ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ, СТОЙКИЙ К КОРРОЗИОННОМУ РАСТРЕСКИВАНИЮ

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ТУ 14-1-4853-90

Изменение № 3

Держатель подлинника - ОАО ГНЦ РФ ЦНИИчертмет

Срок введения: 01.06.97.

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель директора
ВНИИнефтемаш



В.Н.Ермолаев

1997г.

РАЗРАБОТАНО:


Директор Института качественных сталей ОАО
ГНЦ РФ ЦНИИчертмет



В.И.Столяров


1997г.

Технический директор
ОАО МК "Азовсталь"



А.А.Курдюков

1997г.



22.05.97г.

Изменение № 3
ТУ И4-І-4853-90

I. Пункт 2.2. Табл.І. Примечание 4 изложить в следующей редакции:

"4. В раскисленную сталь конвертерной выплавки с целью глобуляризации сульфидных неметаллических включений вводится РЗМ из расчета 0,7 кг/т или технологическая добавка силикокальция из расчета получения в стали 0,001-0,010% кальция.

Массовая доля РЗМ в стали не является сдаточным показателем, но контролируется и вносится в документ о качестве.

Массовая доля кальция в стали после электрошлакового переплава электродов, изготовленных из конвертерного металла, не регламентируется; в документе о качестве указывается его массовая доля в конвертерной стали."

2. Пункт 2.2. Табл.І. Примечание 5 исключить.

3. Приложение 2. Заменить ссылку: ГОСТ 7566-81 на ГОСТ 7566-94.

Экспертиза проведена ОАО ГНЦ РФ ЦНИИЧермет:

"16" 05 1997г.

Зам.директора Центра стандартизации и сертификации металлопродукции


В.Д.Хромов

ОКП 09 7100

Группа В33



УТВЕРЖДАЮ:

Директор ЦССМ ГНЦ ЦНИИЧермет,
научно-исследовательский председатель ТК 375

В.Т.Абабков

13

03 1993г.

ПРОКАТ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ СТОЙКИЙ
К КОРРОЗИОННОМУ РАСТРЕСКИВАНИЮ

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ТУ 14-1-4853-90

Изменение № 2

Держатель подлинника - ЦССМ ЦНИИЧермет

Срок введения: 01.04.96г.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник технического от-
дела мёткомбината "Азовсталь"

К.А.Брызгунов

№ 62/014СТ от 18.01.96г.

РАЗРАБОТАНО:

Зам.директора ИКС ГНЦ ЦНИИ-
чермет

В.И.Столыров

" 13 " 03 1996г.

Зам.директора ЦССМ ГНЦ ЦНИИ-
чермет

Д.Д.Хромов

" 13 " 03 1996г.

28.02.96г.

Центральный научно-исследовательский институт черной металлургии	
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ	
13	03
19	96
N 005/022030/02	

М.В.Мурзин
01.03.96

Изменение № 2
ТУ 14-1-4853-90

1. Срок действия ТУ продлить до 01.04.2001г.
2. По всему тексту ТУ у номеров стандартов исключить две последние цифры года утверждения стандарта.
3. Вводная часть. Пример условного обозначения изложить в редакции:

"Пример условного обозначения.

Лист нормальной плоскости (НН), обычной точности прокатки (Б), с обрезной кромкой, размерами 40x2500x6000 мм, из стали марки 20ЮЧ:

Лист Б-НН ГОСТ 19903-74
20ЮЧ ТУ 14-1-4853-90.

4. Пункт 2.2. Таблица I. Примечания. Заменить слова: "Остаточное содержание" на "Остаточная массовая доля", "содержание" на "массовая доля" (3 раза).

5. Пункт 3.2. Исключить ссылки: ГОСТ 12350-78, ГОСТ 12354-81. Дополнить ссылками: ГОСТ 12352, ГОСТ 12358, ГОСТ 28473.

Заменить слово "Содержание" на "Массовая доля" (2 раза).

6. Примечание по ценам изложить в редакции:

"Примечание. Цены на прокат - договорные".

7. ТУ дополнить приложением 2 "Перечень НТД, на которые имеются ссылки в тексте технических условий".

Экспертиза проведена ГНЦ ЦНИИЧермет:

"13 " 03 1996г.

Зам. директора Центра стандартизации и сертификации металлопродукции.

В.Д.Хромов

Центральный научно-исследовательский институт черной металлургии	
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ	
ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ	
13 . 03 . 96	1996
N 005 / 022030 / 02	

Изменение № 2

ТУ 14-1-4853-90

Приложение 2

Справочное

Перечень НГД, на которые имеются ссылки
в тексте технических условий

Номер НГД	! Номер пункта, в котором имеется ссылка
ГОСТ И050-88	2.11
ГОСТ И497-84	3.3
ГОСТ И778-70	3.6
ГОСТ 5520-79	2.6, 3.1
ГОСТ 5639-82	2.8
ГОСТ 5640-68	2.9
ГОСТ 7564-73	3.3
ГОСТ 7565-81	3.2
ГОСТ 7566-81	4.1
ГОСТ И2344-88	3.2
ГОСТ И2345-88	3.2
ГОСТ И2346-78	3.2
ГОСТ И2347-77	3.2
ГОСТ И2348-78	3.2
ГОСТ И2352-81	3.2
ГОСТ И2355-78	3.2
ГОСТ И2357-84	3.2
ГОСТ И2358-82	3.2
ГОСТ И2359-81	3.2
ГОСТ И2362-79	3.2
ГОСТ И2364-84	3.2
ГОСТ И2365-84	3.2
ГОСТ И4019-80	3.3
ГОСТ И9903-74	1.3
ГОСТ 22727-88	2.7
ГОСТ 28473-90	3.2

ОКП 09 7100

Группа В 33



В.А.Синельников

"13" 01 1992 г.

ПРОКАТ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ, СТОЙКИЙ
К КОРРОЗИОННОМУ РАСТРЕСКИВАНИЮ

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ТУ И4-1-4853-90

Держатель подлинника - ЦНИИЧермет

Изменение № I

Срок введения: 13.03.92.

Согласованы

Заместитель директора
ВНИИ нефтехим

А.Р.Исхаков

"20" 12 1991г.

Разработаны

Директор Института качествен-
ных сталей ЦНИИЧермет

В.И.Красных

"20" 12 1991г.

инженер бомбината

Б.С.Бахно

"26"

"11"

1992

	Государственный комитет стандартов Совета Министров СССР
Зарегистрировано	
Внесен в реестр "20" 01 1992	
за ГР № 4304/01	

одящ. № 702
20" 01 1992 г.

I. Пункт 2.2. Табл.I. Примечание 3.

Изменить максимальное содержание азота в стали с 0,008 на 0,012%.

2. Пункт 2.4.

Таблицу 3 изложить в следующей редакции:

"Таблица 3

Вид включений	! Загрязненность в баллах	
	максимальный балл	средний балл
Сульфиды "С"	2,5	1,5
Оксиды строчечные "ОС"	3,5	2,5
Силикаты хрупкие "СХ"	3,0	2,5
Силикаты недеформирующиеся "СН"	3,0	2,5

3. Пункт 2.II изложить в новой редакции:

"2.II. В готовом прокате при условии обеспечения механических свойств допускаются отклонения по массовой доле алюминия $\pm 0,015\%$, по остальным элементам - в соответствии с ГОСТ I050-88".

Экспертиза проведена ЦНИИЧермет
"13" ...01.. 1992 г.

Зав. лабораторией стандартизации
конструкционных сталей ЦНИИЧМ

В.Д.Хромов
Хромов

Инв. №002-4426

ОКП 09 4100

УТВЕДЕННО:

в установленном порядке

"29" 05 1990 г.

СОГЛАСОВАНО:

в установленном порядке
с заинтересованными организа-
циями

"02" 05 1990 г.

Bergo

УДК 669.14-413
Группа В 33

ПРОКАТ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ СТОЙКИЙ
К КОРРОЗИОННОМУ РАСТРЕСКИВАНИЮ

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ТУ 14-1-4853-90

(взамен ТУ 14-1-3363-82 в части марки 2010ч) *автора*

Срок действия с 01.12.90 ^{2006 ①}
до 01.12.95. 01.04.2001 ^{2001 ②}

303 8964 26.06.90

ЗАПОЛНЕННО	
МИСИ ГОССТАНДАРТА	
005/022030	4.06.90
19	г.

Настоящие технические условия распространяются на толстостеный прокат из конструкционной качественной углеродистой стали марки 20Юч с повышенным сопротивлением сероводородному растрескиванию, предназначенный для изготовления сварных сосудов газовой и нефтегазовой промышленности.

Пример условного обозначения листов размерами 40x2500x6000 мм обычной точности прокатки, нормальной плоскости с обрезной кромкой:

"Лист 40x2500x6000 Б-ПН-О ГОСТ 19903-74"
20Юч ТУ И4-І-~~433~~-90

I. СОРТАМЕНТ

I.1. Прокат изготавливают толщиной от 10 до 160 мм, шириной и длиной в соответствии с ГОСТ 19903-74.

I.2. Размеры листов должны соответствовать согласованной в установленном порядке спецификации.

Примечание. Для листов толщиной 10...14 мм ширина 2400 мм и выше.

I.3. Пределевые отклонения по толщине, ширине, длине и другие требования к сортаменту должны соответствовать ГОСТ 19903-74.

I.4. Плоскость листов нормальная.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Лист изготавливают из стали конвертерной выплавки или электрошлакового переплава в соответствии с требованиями настоящих технических условий по техническому регламенту, утвержденному в установленном порядке.

2.2. Химический состав стали должен соответствовать нормам указанным в таблице I

Таблица I

Марка стали	Массовая доля элементов, %				сера	фосфор
	углерод	кремний	марганец	алюминий		
20Юч	0,16-0,22	0,17-0,37	0,50-0,80	0,03-0,10	0,005	0,020

ТУ 14-1-~~4262~~-90

Примечания.

1. Остаточное содержание меди и никеля не должно превышать 0,25 % каждого.
2. В стали допускается содержание мышьяка не более 0,08 %.
3. Содержание азота в стали не должно превышать 0,008 %.
4. В раскисленную сталь с целью глобуляризации сульфидных неметаллических включений вводится РЗМ из расчета 0,7 кг/т. Содержание РЗМ в стали не является сдаточным показателем, но контролируется и вносится в документ о качестве.
5. В сталь вводится технологическая добавка силикокальция из расчета получения в готовом прокате 0,001-0,010 % кальция.

2.3. Механические свойства листов должны соответствовать табл.2

Таблица 2

Марка стали	Временное сопротивление, G_v , Н/мм ² (кгс/мм ²)	Предел текучести, G_t , Н/мм ² (кгс/мм ²)	Относительное удлинение, δ_5 , %	Ударная вязкость при -40°C, кгс·см ² (кгс·м)	Ударная вязкость после мэ-состоинии химического состояния, кгс·см ² (кгс·м)	Изгиб в холодном состоянии, при $a = 180^\circ$, d -диаметр ренния при оправки, +20°C, кгс·м ² (кгс·м)
не менее						
2010ч	410(42)	235(24)	23	49(5)	29(3)	$d = 1,5a$ при $a = 30\text{мм}$ $d = 2a$ при $a = 30\text{мм}$

2.4. Сульфидные и окисисульфидные неметаллические включения должны иметь форму, близкую к глобулярной, и оцениваются совместно с оксидными включениями.

Допускаются отдельные сульфидные включения вытянутой формы.

Загрязненность стали неметаллическими включениями не должна превышать норм, приведенных в табл.3

Таблица 3

Вид включений	Загрязненность в баллах	
	Максимальный балл	Средний балл
Сульфиды "С"	2,5	1,5
Оксиды строчечные "С"	3,5	2,5
Силикаты хрупкие "СХ"	3,0	2,5
Силикаты недеформирующиеся "СН"	2,0	1,0

2.5. Прокат поставляют в нормализованном или термоулучшенном состоянии.

2.6. Качество поверхности проката по ГОСТ 5520-79.

2.7. Прокат подвергают ультразвуковому контролю.

Сплошность листов должна соответствовать I классу ГОСТ 22727-88.

Контроль производится по методике предприятия-изготовителя.

Дефектограммы или эскизы результатов ультразвукового контроля прилагаются к документу о качестве.

2.8. Величина действительного зерна должна быть не крупнее 7 балла по ГОСТ 5639-82.

2.9. Полосчатость структуры не должна превышать балл 3 по шкале ГОСТ 5640-68.

2.10. Свариваемость стали обеспечивается технологией ее изготовления и химическим составом.

2.11. В готовом прокате при условии обеспечения механических свойств допускаются отклонения по массовой доле алюминия $+0,01\%$, по остальным элементам – в соответствии с ГОСТ 1050-74.

3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ И МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ

3.1. Правила приемки и методы испытания по ГОСТ 5520-79.

3.2. Отбор проб для химического анализа производится по ГОСТ 7565-81. Химический анализ проводят по ГОСТ 12344-68, ГОСТ 12345-80, ГОСТ 12346-78, ГОСТ 12347-77, ГОСТ 12348-78, ГОСТ 12350-78, ГОСТ 12354-81, ГОСТ 12355-78, ГОСТ 12357-84, ГОСТ 12359-81, ГОСТ 12362-79, ГОСТ 12364-84, ГОСТ 12365-84 или иными методами, обеспечивающими необходимую точность определения.

Содержание РЗМ определяют спектрохимическим или спектральными методами.

Содержание кальция определяется спектрометрическим (квантометры БЭРД и Б-48) или спектрографическим (спектрограф ПГС-2, ДКС-8 или ДФС-13) методами.

3.3. Отбор проб для механических испытаний проводят по ГОСТ 7564-73. Форма, размер образцов и методика испытаний должны соответствовать:

- на растяжение - ГОСТ И497-84;
- на ударный изгиб - ГОСТ 9454-73 на образцах I-го типа;
- на изгиб в холодном состоянии - ГОСТ И4019-80.

3.4. Для проведения испытаний отбирают:

- один образец для испытания на изгиб в холодном состоянии;
- три образца для испытаний на ударный изгиб при температуре минус 40°C;
- три образца для испытаний на механическое старение;
- шесть образцов для контроля неметаллических включений;
- один образец для контроля микроструктуры.

3.5. Ультразвуковой дефектоскопический контроль для оценки сплошности проката проводится полистко.

Сплошность стали ЭШП гарантируется технологией изготовления слитка. Ультразвуковой контроль не производится.

3.6. Контроль загрязненности стали неметаллическими включениями производится по ГОСТ 1778-70, метод №6. Кислородные включения типа оксидов алмазного, а также сульфидные, оксидные и окисисульфидные включения (в зависимости от их формы и расположения) оцениваются совместно по шкалам ГОСТ 1778-70 "Оксиды строчечные", "Силикаты хрупкие" и "Силикаты недеформирующиеся". Пластично деформированные сульфиды оцениваются по шкалам ГОСТ 1778-70 "Сульфиды". В документ о качестве вносится оценка по шкалам "Сульфиды", "Оксиды строчечные", "Силикаты хрупкие" и "Силикаты недеформирующиеся".

4. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ДОКУМЕНТАЦИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Маркировка, упаковка, оформление документации, транспортирование и хранение по ГОСТ 7566-81.

Примечание. Оптовые цены на продукцию утверждаются Госкомитетом СССР по ценам и публикуются в долгосрочных прейскурантах.

Экспертиза проведена,
"28" 05 1990 г.

ФОРМА З1А

Приложение I к ТУ 14-1
(Обязательное) -4853-90

Наименование вида продукции по НТД	Код вида продукции по ВКГ ОКП													
Прокат толстолистовой стойкий к коррозионному растрескиванию	<table border="1"><tr><td>0</td><td> </td><td>9</td><td> </td><td>7</td><td> </td><td>1</td><td> </td><td>0</td><td> </td><td>9</td></tr></table>			0		9		7		1		0		9
0		9		7		1		0		9				
Блоки по ОКП	Обозначение по НТД	Код по ОКП												
Марок сталей	290ч	3325												
Профилей	ГОСТ 19903-74	7115												
Технических требований	ТУ 14-1-4853-90	8330												
Форм заказа и условий поставки	Ф1У	62												

Расчёт кодов проверил:

Зав. группой Отдела стандартизации
ЦНИИЧМ

Ложмачева М.В.